

# List s technickými údajmi AP50KS-D



Štandardná trieda pre registračné pokladnice a bankomaty.  
Dobrá kvalita tlače.

## Vlastnosti papiera

Položka	Jednotka	Hodnota	Skúšobná metóda
Základná hmotnosť	g/m <sup>2</sup>	55.5 ± 4.0	ISO 536
Hrúbka	µm	62 ± 5	ISO 534
Vlhkosť	%	6.0 ± 1.0	ISO 287
Plynulosť	s	min. 350	ISO 5627
ISO-Jas	%	min. 80	ISO 2470
Pevnosť v ťahu (MD)	kN/m	min. 2.5	ISO 1924-3
Pevnosť v ťahu (CD)	kN/m	min. 1.5	ISO 1924-3
Pevnosť v pretrhnutí (MD)	mN	min. 200	ISO 1974
Pevnosť v pretrhnutí (CD)	mN	min. 240	ISO 1974


## Vlastnosti vzhľadu

Položka	Jednotka	Hodnota	Skúšobná metóda
Vzhľad farby	-	čierna	
Dynamická citlivosť	• ... ••••	•••	•••• = najvyššia citlivosť
Maximálna hustota	• ... ••••	•	

## Vlastnosti stálosti

Položka	Jednotka	Hodnota	Okolnosti
<b>Tepelná odolnosť:</b>			<b>60 °C, 24 h</b>
Podklad	OD	max. 0.20	
Strata vzhľadu	OD	max. 20%	
<b>Odolnosť voči vlhkosti:</b>			<b>40 °C, 90 % RH, 24 h</b>
Podklad	OD	max. 0.20	
Strata obrazu	OD	max. 20%	
<b>Odolnosť voči svetlu:</b>			<b>5000 lux, 100 h</b>
Podklad	OD	max. 0.20	
Strata vzhľadu	OD	max. 10%	
<b>Stabilita vzhľadu</b>		7 rokov	<b>Správne skladovanie termopapiera</b>

## Príklady grafov vývoja farebnosti



Tieto údaje môžu byť prehodnotené bez predchádzajúceho oznámenia. Aktualizované 5. 11. 2013

